

PRODUCT INFORMATIE
"CLASSIC MUUR PRIMER"

1/ Productomschrijving

- "Classic Muur Primer" is een watergedragen isolerende, absorptieneutraliserende en uitstekend dekkende primerlaag voor binnenmuren.
- Eigenschappen :
 - Zeer goede dekkraft
 - Isoleert absorptieverschillen en vlekken in de ondergrond
 - Goede vloei
 - Zeer makkelijk verwerkbaar
 - Uitstekende hechting
 - Hoog rendement
 - Overschilderbaar met elk type verf
 - Reukarm

2/ Kenmerken

- Glans : Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
 - Soortelijk gewicht: 1.42g/L
 - Vaste stofgehalte in volume: +/-42%
 - Aanbevolen droge laagdikte: 50 micron.
 - Aanbevolen natte laagdikte: 120 micron.
 - Theoretisch rendement: 8-10m²/L
 - Droogtijd: Stofvrij: 1 uur
 - Overschilderbaar : 12 uur
- Vlampunt : /
- Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats (min. 12 maanden).

3/ Toepassingen

- Als grondlaag op : pleisterwerk, gipskartonplaten , betonpanelen, cement, baksteen, vliesbehang



PRODUCT INFORMATIE

“CLASSIC MUUR PRIMER”

4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een “Paint at Home” ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- **Pleisterwerk** : Laat pleisterwerk minimum 30 dagen drogen (controleer de droging van uw pleisterwerk met een vochtmeter). Verwijder alle overtollige pleister en ander vreemd materiaal. Het stukadoorswerk dient, afgebonden, samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Bij te poreuze ondergronden is het aangeraden eerst een fixatieprimer op de pleister te plaatsen.
- **Beton, Cement, Baksteen** : Verwijder alle oneffenheden, vuil en stof, alvorens te schilderen. Plaats 1 laag “Classic Muur Primer”.
- Indien U nog vragen zou hebben, kan u ons altijd contacteren.

5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. Op ongeschilderde ondergronden is het aangeraden eerst “Classic Muur Primer” aan te brengen en daarna af te werken met 2 afwerkingslagen.
- Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak.
- Druk Airless : +/- 10MPa (= 100 atm)
Tip : 0.011”-0.013”
Geen verdunning nodig. Max 5 % verdunnen, indien gewenst.



PRODUCT INFORMATIE
"CLASSIC MUUR PRIMER"

6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal)
 - Relatieve vochtigheid : 85% max
 - Volatiele organische stoffen (VOS).
 - Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/a verf met maximum 30 gr/l VOS.
- Limiet 2010: 30 gr/l.

7/ Reiniging

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
 - Paint at Home Ninove
- BVBA Mexa
Brakelsesteenweg 162-166
054 33 04 23
info@paintathome.be
www.paintathome.be
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 30/01/2016

