

PRODUCT INFORMATIE
"CLASSIC FIX PRIMER"

1/ Productomschrijving

- "Classic Fix Primer" is een watergedragen, kleurloos impregnatie- & fixatiemiddel voor binnen en buiten.
- Eigenschappen :
 - Dringt diep in de ondergrond zodat een zeer hoge hechting wordt verkregen
 - Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
 - Neemt grote zuiging van de ondergrond weg
 - Zoutvorming zal gereduceerd worden

2/ Kenmerken

- Kleur: Transparant.
- Basisgegevens bij 20°C (kleurloos) :
 - Soortelijk gewicht : +/- 1 g/L
 - Vaste stofgehalte in volume: +/-13 vol%
 - Aanbevolen droge laagdikte: 13 micron.
 - Aanbevolen natte laagdikte :100 micron.
 - Theoretisch rendement : 15-20 m²/L
 - Droogtijd : Stofvrij: 1u
 - Overschilderbaar : 4 uur
 - Vlampunt: /
 - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden

3/ Toepassingen

- Beton (niet gepolierd of glad beton), metselwerk, baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, ...
- Alle ondergronden die verpoederd staan en twijfelachtig zijn qua hechting

4/ Oppervlaktevoorbereidingen

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Breng "Classic Fix Primer" aan op een droge ondergrond. Verwijder alle stof, vuil, niet hechtende materie e.d met een borstel of door het oppervlak te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Bloedingen wordt best verwijderd met een oplossing van bleekwater. Laat de muur goed uitdrogen achteraf.
- Indien u nog verdere vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.



PRODUCT INFORMATIE
"CLASSIC FIX PRIMER"

5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen.
- Breng de fixatie aan met een kwast, borstel of lage drukspuit. Schilder niet in direct zonlicht.
- Aanbevolen systeem:
 - 1 à 2 lagen "Classic Fix Primer" is voldoende naar gelang de porositeit van de ondergrond
- Bij twijfel, vraag advies.

6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >10°C , <27°C (lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Verwijderd houden van vorst.

7/ Reiniging

- Reinig spatten en gemorste "Classic Fix Primer" onmiddellijk met water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.
- Volatiele organische stoffen (VOS).
 - Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/g verf met maximum 30 gr/l VOS. Limiet 2010: 30 gr/l.

9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
 - Paint at Home Ninove
BVBA Mexa
Brakelsesteenweg 162-166
054 33 04 23
info@paintathome.be
www.paintathome.be
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 27/01/2017

