

PRODUCT INFORMATIE

**“PRESTIGE HYDROLAK MAT”**

**1/ Productomschrijving**

- Watergedragen, matte krasvaste lak op basis van polyurethaandispersie met uitzonderlijke vloeï & open tijd.
- Eigenschappen :
  - Zeer hoge dekkraft en vulling
  - Zeer goede hechting
  - Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
  - Vroege water- en vetresistentie
  - Mooie vloeï
  - Vroege blokvastheid

**2/ Kenmerken**

- Glans : Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
  - Vaste stofgehalte :
  - In volume: +/-37 vol%
  - Aanbevolen natte laagdikte: 100 - 120 micron.
  - Theoretisch rendement: 12 - 15 m²/L
  - Droogtijd : Stofvrij: 1u
  - Overschilderbaar: 5 uur
  - Doorhard : 2 à 3 dagen
  - Vlampunt: /
  - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een koele plaats : min. 12 maanden

**3/ Toepassingen**

- Als afwerkingslaag op goed voorbereide ondergronden in goede staat, zoals bijvoorbeeld : hout, ferro- & non ferro metalen, pvc, ...



PRODUCT INFORMATIE

**“PRESTIGE HYDROLAK MAT”**

**4/ Oppervlaktevoorbereidingen**

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
- Hout : Schuur het hout en zorg dat het oppervlak proper is. Imperfecties en gaten kunnen worden opgevuld met een houtvuller. Alvorens te schilderen, best een grondlaag (Prestige Multiprimer) aanbrengen. Werk af met 2 lagen “Prestige Hydrolak Mat”.  
Tussen de lagen door is het best om met een fijn schuurpapier de rechtgekomen vezels te schuren om zo een glad oppervlak te garanderen.
- Non-ferro metalen : Verwijder alle olie of vet met een geconcentreerd ontvettingsproduct (Paint at Home super cleaner). Plaats eerst een grondlaag (Prestige Multiprimer) alvorens af te werken met “Prestige Hydrolak Mat”.
- Ferro metalen : Verwijder alle olie of vet met een geconcentreerd ontvettingsproduct. Alle corrosie wordt best verwijderd met schuurpapier, schuurwol of iets dergelijks. Plaats eerst een grondlaag (anti roest primer van Rustoleum) alvorens af te werken met “Prestige Hydrolak Mat”.
- Gladde ondergronden : Verwijder alle olie of vet met een geconcentreerd ontvettingsproduct (Paint at Home Super Cleaner). Schuur lichtjes op en plaatst een hechtingslaag (Prestige Multiprimer). Werk af met 2 lagen Prestige Hydrolak Mat.
- Schimmel : Verwijder schimmel met een oplossing van bleekwater (1/3). Breng de oplossing aan en schuur op de aangetaste gebieden. Laat 10 minuten indringen. Reinig dan het oppervlak met water en laat volledig uitdrogen alvorens te schilderen. Voeg geen detergent of ammoniak toe aan de oplossing.
- Ook geschikt voor warmwater radiatoren.
- Indien U nog vragen zou hebben, contacteer ons dan.



PRODUCT INFORMATIE

**“PRESTIGE HYDROLAK MAT”**

**5/ Applicatie**

- Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd & geschuurd zijn, volstaan 2 lagen “Prestige Hydrolak”.
- Op ongeschilderde ondergronden dient eerst 1 laag “Prestige Multiprimer” aangebracht te worden.
- Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- Airless : Verdunning max 10% met leidingwater / Spuittip: 8” / Druk: 150 bar / Spuithoek: 40 – 50°

**6/ Aanbrengcondities**

- Temperatuur : >3°C , <50°C ( lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max
- Volatiele organische stoffen (VOS) :  
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/d verf met maximum 130 gr/l VOS.  
Limiet 2010: 130 gr/l.

**7/ Reiniging**

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

**8/ Veiligheid**

- Zie Veiligheidsinformatieblad.

**9/ Voor informatie & advies**

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
  - Paint at Home Ninove
  - BVBA Mexa
  - Brakelsesteenweg 162-166
  - 054 33 04 23
  - info@paintathome.be
  - www.paintathome.be
  - BE 0471.834.229

*Laatste wijzigingen : 01/12/2016*

