

PRODUCT INFORMATIE  
“PRESTIGE MUUR MAT”

### 1/ Productomschrijving

- Waterverdunbare, ultra afwasbare, vlekresistente & krasvaste matte muurverf voor binnen en buiten.
- Eigenschappen :
  - Zeer gemakkelijk in onderhoud
  - Zeer makkelijk verwerkbaar
  - Mat uitzicht
  - Uitstekende dekkraft
  - Goede vlekresistentie & krasvastheid
  - Schimmelwerend, ook voor vochtige ruimtes
  - Praktisch reukloos
  - Niet vergelend
  - Ademend

### 2/ Kenmerken

- Glans: Mat
- Kleur : In alle kleuren beschikbaar.
- Basisgegevens bij 20°C (witte verf) :
  - Soortelijk gewicht: 1.44 kg/L
  - Vaste stofgehalte n volume: +/-44vol%
  - Aanbevolen droge laagdikte: 70 micron.
  - Aanbevolen natte laagdikte: 150 micron.
  - Theoretisch rendement: 8-10m<sup>2</sup>/L
  - Droogtijd: stofvrij : 1 uur
  - Overschilderbaar : 4 uur
  - Vlampunt : /
  - Houdbaarheid : Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats : min. 12 maanden.

### 3/ Toepassingen


- Als afwerkingslaag op goed voorbereide ondergronden, en/of reeds geschilderde ondergronden in goede staat zoals bijvoorbeeld : pleisterwerk, gipskartonplaten, betonpanelen, cement, behangpapier, houten panelen, oude verflagen, ...



PRODUCT INFORMATIE  
“PRESTIGE MUUR MAT”

**4/ Oppervlaktevoorbereidingen**

- De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
- Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Onthechte of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de verf af te bijten of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter (Paint at Home cleaner). Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat geschuurd te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
- Pleisterwerk: Laat pleisterwerk minimum 30 dagen drogen. Verwijder alle overtollige pleister en ander vreemd materiaal. Het stukadoorswerk dient, afgebonden, samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Bij te poreuze ondergronden is het aangeraden eerst “Classic Fix Primer” op de pleister te plaatsen.
- Beton, Cement, Baksteen : Verwijder alle oneffenheden, vuil en stof, alvorens te schilderen. Het is aangeraden eerst een grondlaag (“Classic Fix Primer” of “Classic Muur Primer”) te plaatsen.
- Vinyl behang : Reinig het oppervlak integraal met warm water en zeep. Daarna goed reinigen en laten drogen. Breng dan als grondlaag 1 laag “Prestige Multiprimer” aan, en werk af met 2 lagen “Prestige Muur Mat”.
- Houten panelen : Alle hout moet eerst goed gereinigd & geschuurd worden. Barstejes en putjes uitvullen met een houtvuller en nadien gladschuren. Vooraleer de “Prestige Muur Mat” aangebracht wordt voorzie je het hout eerst van 1 grondlaag “Prestige Multiprimer”. Om het bloeden van het hout te stoppen/vermijden is het best eerst een isolerende grondlaag te plaatsen.
- Indien U nog vragen zou hebben, contacteer ons dan



PRODUCT INFORMATIE  
"PRESTIGE MUUR MAT"

### 5/ Applicatie

- Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn 2 lagen "Prestige Muur Mat" voldoende. Op ongeschilderde ondergronden ( vooral poreuze ) is het aangeraden eerst "Classic Fix Primer" of "Classic Muur Primer" aan te brengen en daarna 2 lagen "Prestige Muur Mat".
- Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 10°C en onder 27°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd.
- Druk Airless : 150 bar / Tip: 0.018"-0.021" / Hoek: 40°-50° / Geen verdunning nodig.

### 6/ Aanbrengcondities

- Temperatuur : >10°C , <27°C ( lucht, oppervlak en materiaal)
- Relatieve vochtigheid : 85% max

### 7/ Reiniging

- Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.
- Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

### 8/ Veiligheid

- Zie Veiligheidsinformatieblad.
- Volatile organische stoffen (VOS) :  
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/a verf met maximum 30 gr/l VOS.  
Limiet 2010: 30 gr/l.

### 9/ Voor informatie & advies

- Voor al uw vragen met betrekking tot dit product, contacteer :
  - Paint at Home Ninove  
BVBA Mexa  
Brakelsesteenweg 162-166  
054 33 04 23  
info@paintathome.be  
www.paintathome.be  
BE 0471.834.229

Laatste wijzigingen : 30/01/2017

